



ACCELERANTE **Per massetti tradizionali**

FUNZIONE

- Essiccazione rapida 15 giorni

CAMPO D'APPLICAZIONE

- per la realizzazione di massetti in compositi e massetti galleggianti.
- per la realizzazione di massetti riscaldati
- adatto per locali umidi e ambienti esterni

DATI CARATTERISTICI

Colore:	verde
Forma:	liquida
Densità (a 20° C):	1,05 ± 0,01 g/ml
Temp. di lavorazione:	oltre + 5° C
Conservazione:	ca. 9 - 12 mesi - conservare lontano dai raggi del sole e proteggere dal gelo
Tipo di fornitura: Bidone in PVC:	30 kg netto
Fusto in poliammide:	210 kg netto
Contenitore:	1.000 kg netto

MISCELA TIPO

Preparazione per ogni miscela	Standard	ACC	Unità
Cemento	50	50	kg
Materiale inerte1)	320	320	kg
Add. Accel. 10	–	0,52	litri
Valore acqua/cemento	0,70 – 0,80	0,53 – 0,55	

MATURAZIONE DI POSA

Criterio	Standard	ACC	Unità
Calpestabilità	72	36	h
Posa	>28	15	giorni

Condizioni climatiche di lavoro

- Proteggere da correnti d'aria e raggi diretti del sole durante l'indurimento
- Asporto di umidità eccessiva mediante ventilazione forzata
- Tipo di costruzione e preparazione del cantiere secondo DIN 18560

